



Aqua Integral
Agua para el futuro

Carbón Activado Granular

Ficha Técnica del Producto

Lote: CA-09-2018

Fecha: 15 septiembre 2018



Parámetro	Especificaciones	Método
Número de Yodo	830 mgI ₂ /gCA mín.	AWWA B 604-05
Humedad	19.86 % máximo	AWWA B 604-05
Cenizas	1.89 % máxima	ASTM D 2866-99
Densidad aparente	610 kg/m ³	AWWA B-604-05
Resistencia a la abrasión ²	80% Min	AWWA B-604-05
Dureza	95	ASTM 3802-79
Granulometría	8X30	AWWA B-604-05

Aqua Integral
Agua para el futuro